

Alu-Zinc Spray

Felülvizsgálat: 2019.07.16.

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Alumínium-cink és epoxi-észter vegyület
Állag	Folyékony
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Kötési sebesség*	Teljes kötés és festhetőség 24 óra után
Száradási idő (23°, 50% RH)	Porszárz 10-15 perc, tapadásmentes 20-30 perc
Teljes szárazanyag tartalom	Kb. 24%
Illékony szerves vegyületek (VOC)	Kb. 76%
Sűrűség	Kb. 0,85 g/ml
Hőállóság**	-30°C - + 250°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C - + 30°C
Kiadósság	Kb. 1,5 m ²

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

Az Alu-Cink spray egy magas minőségű alumínium-cink bevonat aeroszol kiszerezésben.

Jellemzők:

- Fényes bevonatot biztosít
- Jól ellenál mechanikus sérülésnek, dörzsölésnek és maródásnak
- Gazdaságos, hatékony, megbízható
- Alkalmas ponthegeztetéshez
- Jó elektromos vezető
- Alkalmas közvetlenül a rozsdára

Alkalmazások:

- Galvanizáló hatásának köszönhetően megvédi a cink, kezeletlen vas és acél felületeket a korróziótól
- A katódos hatásnak köszönhetően rendkívül gazdaságos és hatékony
- Alkalmas karosszéria, ereszcsonnák, hegesztési kötések valamint ponthegeztetés bevonására

Csomagolás:

Szín: alu ezüst

Kiszerezés: 400 ml aeroszol

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 3 éven belül.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Alapfelületek:

Fémek, sérült fém felületek. Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, száraz, portól és zsírtól mentes. Használat előtt távolítsa el a rozsdát. Minden alapfelület esetén javasoljuk előzetes összeférhetőségi próba elvégzését.

Alkalmazás:

Alkalmazás előtt tisztítsa meg a felületet, távolítsa el a laza részeket, festékmaradványokat. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Hordja fel a felületre kb. 20 cm távolságból, mindig 2 rétegben. A második réteg felhordása előtt várjon legalább 2 órát. Átfesthető 24 óra múlva.

Munkavédelmi javaslat:

Biztosítsa a megfelelő szellőztetést. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel.

Megjegyzés:

Használat után fejjel lefelé tartva tartsa nyomva a szórófejet legalább 3 másodpercen keresztül, amíg csak hajtógáz távozik, ezzel megelőzve a szelep beszáradását.

Alu-Zinc Spray

Felülvizsgálat: 2019.07.16.

2 / 1 Oldal

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.